

parKover HIGH-G AC6

Disponibile nelle serie
L FR SR
SRplus



► Scheda Tecnica

Pannello HDF	Idrofugo in massa, densità > 860 kg.\m ³
Trattamento speciale	Incastri Water Protect
Contro Bilanciatura	Carta Kraft impregnata di resina melamminica
Garanzia	35 anni
Posa in opera senza colla	Facile e veloce, mediante incastro autobloccante tipo Zip
Profilo	Standard senza bisellatura
Resistenza abrasione	AC6
Resistenza all'impatto EN 13329	IC3
Resistenza agenti chimici	gruppo 1-2: 5 gruppo 3: 4
Resistenza ai piedi dei mobili	nessun danno visibile
Resistenza bruciature di sigaretta	grado 4
Resistenza alla luce	grado ≥ 6
Resistenza termica	0,086 m ² K\W
Emissioni EN 120 NF EN 717-2	Qualità innocua E1 8mg/100 g < 3,5 mg/m ² h.
Health Safety	Classificato A+
Variazione dimensionale umidità	30% - 85% HR/23°C Lungh. e Largh.: 0,09%

SICURO ED ECOLOGICO

Possibile posa in opera fino a 200 mq. senza giunti di dilatazione